



**PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL
61 SERIES DENA**

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
7.6 m ² /L @ 50 mil D.F.T		Brocha, rodillo y Spray		Diluyente IGI	2 Horas	6 horas	24 horas
Descripción del Producto		Pintura modificada base alquídica. Esmalte Industrial de rápido secado.					
Usos		Esmalte protector para tuberías de acero, productos industriales, automóviles, contenedores plantas electricas, torres petrolificas, trenes y estructuras de acero. Resistente a la humedad, corrosión y a la inmersión en el agua.					
Preparación de la Superficie		La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa					
Materiales para la preparación y aplicación:		Spray, spray convencional, brochas y rodillos					
Fecha de actualización		Enero 4, 2010					
Sólidos % en Peso:		58 +- 2%					
Sólidos % en Volumen:		38 +- 2%					
Gravedad especifica							
Viscosidad		45 – 55 "/Cup No 4/25 °C					
Punto de inflamación		28°C					
Restricciones		Solo puede ser repintada con dos "pack coatings"					
Almacenamiento y estabilidad		Almacenar en una área fresca y techada. Este producto es estable por 1 año en galones no utilizados					
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
No. de Registro de la Compañía 140672411		IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@iqiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597	